无钙硅砖

性能指标:

项目		标砖指标
主要成分	SiO ₂ (%)	≥98.5
	Al ₂ O ₃ (%)	≤0.3
	Fe ₂ O ₃ (%)	≤0.1
	CaO (%)	≤0.1
显气孔率 (%)		≤15
体积密度 (g/cm ³)		≥1.85
常温耐压强度 (Mpa)		≥40
0.2Mpa 荷重软化温度 0.6% (°C)		≥1690
热震稳定性 (1100°C水冷) (次)		> 30
热膨胀率 (1000°C) (%)		≤0.2

河南原动力耐火材料科技有限公司